

	MICROHARDNESS DATA																	
	Lava Ultimate						Vita Enamic						IPS Empress CAD					
	controle	Proxylt	Ceramisté	PC10%	PH35%	Clinpro	controle	Proxylt	Ceramisté	PC10%	PH35%	Clinpro	controle	Proxylt	Ceramisté	PC10%	PH35%	Clinpro
1	99,26	102,0	105,9	100,88	101,02	100,8	223,1	227,3	209,4	195,82	193,54	198,0	479,7	463,5	502,5	503,94	466,66	434,2
2	101,24	99,6	106,3	99,72	98,02	100,6	210,3	229,3	212,4	201,84	210,72	210,2	493,08	461,3	501,4	505,62	441,44	452,8
3	98,94	95,1	101,5	96,4	97,46	101,2	208,02	244,9	197,3	219,52	205,76	215,8	473,32	492,9	501,7	513,56	431,84	479,3
4	99,88	100,0	98,7	99,02	99,9	100,0	209,46	236,3	213,7	203,3	196,68	210,7	490,24	493,1	510,5	516,26	430,98	479,5
5	102,24	100,5	102,0	100,18	99,66	102,1	237,2	237,0	201,3	214,82	209,84	195,8	502,82	494,5	501,5	503,7	461,64	451,1
6	100,46	101,7	101,9	101,12	97,72	99,8	214,92	231,1	212,4	208,68	203,68	211,5	492,16	488,4	511,1	500,02	453,64	461,3
7	100	99,6	101,0	99,52	97,26	103,5	223,66	238,7	210,4	204,1	200,62	223,1	484,12	487,9	505,7	513,24	450	463,4
8	100,12	99,8	98,7	102,14	100,42	99,6	234,96	229,0	210,6	205,56	209,58	215,8	487,38	462,4	513,6	519,72	470,48	464,1
9	98,54	94,5	103,3	97,62	98,7	102,6	206,08	236,3	215,7	212,68	219,6	240,9	484,02	488,6	511,8	503,26	453,02	469,4
10	100,62	99,0	102,9	102,72	99,7	101,2	235,2	239,9	214,7	203,96	210,5	218,2	482,08	471,0	517,3	512,5	477,94	482,5
média	100,1	99,2	102,2	99,9	99,0	101,2	220,3	235,0	209,8	207,0	206,1	214,0	486,9	480,4	507,7	509,2	453,8	463,8
DP	1,1	2,5	2,5	1,9	1,3	1,3	12,2	5,6	5,9	7,0	7,7	12,7	8,2	14,0	5,9	6,6	15,8	15,0
CV	1,1	2,5	2,5	1,9	1,3	1,2	5,5	2,4	2,8	3,4	3,7	5,9	1,7	2,9	1,2	1,3	3,5	3,2