

Valores de microdeformações obtidas no **processo alveolar da maxila** após uso de diferentes tipos de protetores bucais sem e com reforços em análise por elementos finitos (estudo in silico)

<b>TIPO DE PB</b>	<b>TEMPO TOQUE FEA</b>	<b>VALOR FEA</b>
Controle	0,0089 s	319 $\mu\epsilon$
Mg 1+3	0,0063 s	267 $\mu\epsilon$
Mg 2+2	0,0063 s	270 $\mu\epsilon$
Mg 3+1	0,0063 s	221 $\mu\epsilon$

Valores de microdeformações obtidas em **incisivos centrais** superiores após uso de diferentes tipos de protetores bucais sem e com reforços em análise por elementos finitos (estudo in silico)

<b>TIPO DE PB</b>	<b>TEMPO TOQUE FEA</b>	<b>VALOR FEA</b>
Controle	0,0089 s	524 $\mu\epsilon$
Mg 1+3	0,0063 s	124 $\mu\epsilon$
Mg 2+2	0,0063 s	114 $\mu\epsilon$
Mg 3+1	0,0063 s	119 $\mu\epsilon$